

## Taśmy silikonowe

**Glass-Service proponuje właściwy produkt, by zaspokoić Państwa wymagania zarówno pod względem technicznym, jak i komercyjnym.**

**Silikonowe taśmy klejące Scapa zapewniają wybór taśm technicznych o szerokim zakresie zastosowań.**

Gama silikonowych klejów Scapa znajduje zastosowanie zarówno w wysokich, jak i niskich temperaturach oraz przy specjalistycznych operacjach maskowania. Temperatura podczas maskowania może dochodzić do 400°C (w krótkim czasie), natomiast niskie temperatury mogą sięgać -50°C.

Gdy wymagane jest dobre przyleganie do podłoża o trudnej przyczepności, taśmy silikonowe są właściwą odpowiedzią. Silikonowe podłoża, takie jak papier antyadhezyjny albo folie, mogą być łączone albo sklejane za pomocą taśm silikonowych.

Odpowiednio do Państwa wymagań, Glass-Service jako Autoryzowany Partner firmy Scapa może zaoferować właściwy produkt i właściwe rozwiązanie. Asortyment silikonowych taśm klejących posiada wiele różnych odmian. Od czystego kleju silikonowego do modyfikacji, albo specjalnych mieszanin,

Również nośniki mogą być oferowane w szerokim wyborze różnych materiałów. Papier krepowany, folie poliimidowe lub poliestrowe o różnych grubościach i właściwościach. Przez łączenie różnych komponentów jesteśmy w stanie wyprodukować praktycznie nieograniczony asortyment.

Silikonowe taśmy klejące Scapa używane są w przemyśle lotniczym, przy malowaniu proszkowym, podczas obróbki fotograficznej (włącznie z mini - laboratoriami), przy produkcji i powlekanii papieru, w przemyśle przetwórczym, w elektronice, przy produkcji etykiet, w galwanizacji, w produkcji sztucznych skór itp. Posiadamy niewyczerpaną listę zastosowań.



TÜV Rheinland InterCert

**Glass-Service Sp. z o.o.**  
ul. Budowlanych 166,43-100 Tychy  
Tel./Fax. (032) 780 57 72  
e-mail: [biuro@glass-service.pl](mailto:biuro@glass-service.pl)  
[www.glass-service.pl](http://www.glass-service.pl)  
NIP: 646-25-96-119





## Asortyment taśm silikonowych

Oznaczenie produktu	Opis produktu	Grubość (mm)	Wytrzymałość na rozciąganie (N/25cm)	Przyczepność do stali (N/25mm)	Dodatkowe informacje
<b>Taśmy poliesterowe</b>					
<b>C524</b>	Zielona taśma klejąca	0.100	110	8.0	Umożliwia ruchome połączenia.
<b>C573</b>	Niebieska taśma klejąca	0.600	110	8.0	Łączenie specjalnych papierów i folii.
<b>C575</b>	Żółta taśma maskująca	0.075	110	8.0	Specjalne mieszanki klejów do obróbki chemicznej.
<b>C578</b>	Niebieska taśma ochronna	0.103	110	8.0	Specjalny wybór klejów, ochrona przed dymem
<b>C592</b>	Zielona taśma maskująca	0.083	220	10.0	Zastosowanie do malowania proszkowego
<b>C593</b>	Niebieska taśma maskująca	0.063	110	10.0	Do stosowania przy powlekanii(obróbce blacharskiej)
<b>C594</b>	Czerwona taśma maskująca	0.084	220	10.0	Do stosowania przy powlekanii(obróbce blacharskiej)
<b>C1601</b>	Niebieska taśma ogólnego przeznaczenia	0.060	100	7.0	Odpowiednia do maskowania w wysokich temperaturach oraz do łączenia substratów silikonowych
<b>C1602</b>	Przezroczysta taśma ogólnego przeznaczenia	0.060	100	7.0	Odpowiednia do maskowania w wysokich temperaturach oraz do łączenia substratów silikonowych
<b>C1628</b>	Czerwona wydajna taśma premium	0.060	100	8.0	Odpowiednia do łączenia i maskowania w wysokiej temperaturze.
<b>C1650</b>	Czerwona wydajna taśma premium	0.048	100	7.0	Odpowiednia do łączenia i maskowania w wysokiej temperaturze.
<b>C1640</b>	Specjalna taśma do połączeń	-	-	-	Tworzy silikonową warstwę antyadhezyjną na nośniku.



TÜV Rheinland InterCert

**Glass-Service Sp. z o.o.**  
 ul. Budowlanych 166,43-100 Tychy  
 Tel./Fax. (032) 780 57 72  
 e-mail: [biuro@glass-service.pl](mailto:biuro@glass-service.pl)  
[www.glass-service.pl](http://www.glass-service.pl)  
 NIP: 646-25-96-119



<b>Taśmy papierowe</b>					
<b>C2595</b>	Specjalna taśma maskująca	0.145	100	6.5	Maskowanie w wysokiej temperaturze.
<b>Poliimidowe taśmy foliowe</b>					
<b>C1801</b>	Taśma foliowa Kapton®	0.070	100	6.5	Maskowanie w wysokiej temperaturze, UL.
<b>C556</b>	Taśma z folii poliimidowej	0.065	132	7.0	Maskowanie w wysokiej temperaturze, UL
<b>Taśmy dwustronne</b>					
<b>C702</b>	Silikon D/C PET PET powlekany dwustronnie klejem silikonowym	0.120	N/A	10/10	Klejenie krzemowanych papierów i folii z zakładką.
<b>C705</b>	Silikonowo-akrylowa D/C PET PET powlekany klejem silikonowym z jednej strony, a klejem akrylowym z drugiej	0.120	N/A	10/17	Specjalne klejenie lub spajanie; strona z okładziną ma klej akrylowy.
<b>C706</b>	Silikon poliimidowy D/C Poliimid powlekany dwustronnie klejem silikonowym	0.100	N/A	6	Montaż w wysokiej temperaturze

Aby uzyskać więcej informacji prosimy skontaktować się z Działem Obsługi Klienta Glass-Service:  
tel. 32 780 24 47 lub tel/fax 32 780 57 72 oraz e-mail: [biuro@glass-service.pl](mailto:biuro@glass-service.pl) .



TÜV Rheinland InterCert

**Glass-Service Sp. z o.o.**  
ul. Budowlanych 166,43-100 Tychy  
Tel./Fax. (032) 780 57 72  
e-mail: [biuro@glass-service.pl](mailto:biuro@glass-service.pl)  
[www.glass-service.pl](http://www.glass-service.pl)  
NIP: 646-25-96-119

